

■ 塗装仕様
耐熱潤滑離型剤

商品名		耐熱性 (°C)	色	固体潤滑剤	乾燥 常温 (秒)	被膜状態	適用性能	適応基材
ボロンコート	ボロンコートピュア	800	白	窒化ホウ素	中乾性 (60)	ドライタイプ	離型性、潤滑性	アルミ 鉄 ステンレス メッキ鋼板 セラミックス ガラスなど
	ボロンコート白				中乾性 (60)			
	ボロンコートA				速乾性 (30)			
	ボロンコートM				中乾性 (60)			
	ボロンコートW				遅乾性 (120)			
グラファイトコート	450	黒	黒鉛	中乾性 (60)	ドライタイプ	離型性、潤滑性		
フッ素コート	フッ素コートA	260	白	フッ素	中乾性 (60)	ドライタイプ	潤滑性	
	フッ素コートB		クリアー			ウェットタイプ	離型性	
モリブデンコート		350	黒	二硫化モリブデン	中乾性 (60)	ドライタイプ	潤滑性	
タルクコート		潤滑性：150 離型性：800	白	タルク	中乾性 (60)	ドライタイプ	離型性	



商品名	荷姿
ボロンコート白	100ml・480ml
ボロンコートピュア ボロンコートA ボロンコートM ボロンコートW グラファイトコート フッ素コートA フッ素コートB モリブデンコート タルクコート	420ml