

オキツモ耐熱塗料
ワンタッチスプレー
マフラー用 銀

成分名	含有量
シリコーン系樹脂	7
着色顔料	6
芳香族系溶剤	45
噴射剤(DME)	42
合計(wt%)	100

* 塗料中には有機溶剤を含有しているため、労働安全衛生、危険物取り扱い、公害排出規制等の関係法規、条例、法令、規則、取り扱いに従ってください。

平成24年12月5日作成
オキツモ株式会社

オキツモ耐熱塗料
ワンタッチスプレー
マフラー用 銀

耐熱性	550°C(※1)	乾燥	常温又は焼付	構成	1コート
色調	銀	艶	半艶	容姿	エアゾール

特長	手軽に塗装ができます。
適用素材	アルミ、鉄、ステンレス (※1) 素材によって耐熱温度が変わります。
用途	自動車、バイクのマフラー などの補修。

塗装仕様

前処理	塗装面の汚れ、油分、錆などをよく取り除く (※2)
塗装準備 1	塗料が付いては困る部分はあらかじめ 新聞紙・マスキングテープでおおう
塗装準備 2	スプレー缶の中に入っているビー玉の音が 聞こえるまで容器をよく振る
塗装準備 3	塗料はだ円形に噴射するため、噴射口を回転させ、塗りやすい方向に 変える。まず目立たない部分で試し塗りをして色、噴射の状態(※3)、乾燥性、 下地への影響、密着性などよく調べて異常が無いことを確かめる。 (表示の色は実際の色と多少異なることがあります。)
塗装	ノズルの位置を塗装面から30~40cm 位離して吹き付ける。 このとき、一度に厚塗りをしないで、塗装面と平行に移動しながら、やや うすめに塗装する。(塗装の合間にも時々スプレー缶を振ってください)
標準膜厚 (Dry)	10 ~ 20μ m
塗装回数	1回
標準塗り面積	1.5 ~ 2.0m ² (※4)
乾燥	常温24時間以上(※4, ※5) 又は 180°C×20~30分
用具のお手入れ方法	スプレー缶を逆さにして、液が出なくなるまで空吹きし、 ノズル穴を布などで拭き、フタをする (※6)

(※2) 塗装面の不良部分をサンドペーパー(#600~#1000)にて研磨し、塗装面をエアブローにて清浄にしてから塗装してください。(塗装面が熱いときには塗装しないでください。)

(※3) 気温が下がると塗料の出方が悪くなります。その時はぬるま湯(30°C程度)に3~5分つけてから使用してください。

(※4) 塗布面積、乾燥時間は色、素材、形状、塗り方、気象条件の違いにより、多少異なります。

(※5) 常温乾燥後の塗膜は指触乾燥程度で完全硬化には至っていません。稼動により一時的に粘着性を帯び発煙しますが、やがて煙は止まり塗膜は硬化します。(180°C程度の熱が20~30分以上かかからないと完全硬化には至りません)

(※6) 塗料がノズル中や、スプレー缶内のチューブ中で固まり、次回使用までに詰まるのを防ぐためです。
又、詰まってしまったノズルはシンナーで洗浄を行ってください。

荷姿	300ml
----	-------

塗装時における注意事項

- [塗装環境] ・天気の良い、湿度の低い日に塗装してください。
(塗装に適さない条件)
①降雨・降雪が予想される時 ②外気温が5℃以下のとき、露点との差が3℃以内
③相対湿度が85%以上 ④強風のとき
・通気性の悪い環境下での使用は避けてください。
- [前処理] ・塗装面に錆、汚れが付着している場合は、溶剤脱脂やブラスト、サンダー、グラインダー、ワイヤーブラシ、サンドペーパーなどで除去してください。
・前処理により生じた塵埃、鉄粉などを被塗面からエアブロー、ハケ、ウエスなどで除去してください。
・結露面には、塗装しないでください。
・前処理の良否は塗膜性能(密着性・耐食性・耐熱性)に大きく影響します。
- [塗 装] ・加熱されている状態の素材には塗装しないでください。
・膜厚は指定された範囲内になるように管理してください。過剰膜厚で塗装された場合、加熱後、塗膜のフクレが生じる場合があります。
- [乾 燥] ・塗装後すぐに加熱すると、塗膜がふくれたりすることがありますので、常温乾燥の場合、24時間以上放置後、稼動するようにして下さい。(焼付乾燥180℃×20～30分の場合は、塗装後5分～10分放置後、180℃×20～30分で乾燥させてください。)
また、乾燥不良の場合、硬度不足などの性能不良が起こることがあります。
・あらかじめ乾燥させた塗装物でも稼動時や焼付乾燥時は残留シンナーなどの有害成分が発生する恐れがありますので、塗装物の加熱時には換気を行ってください。
- [その他] ・塗膜に触れると乾燥後も銀粉は付着します。
・塗膜が硬化するまでは熱により軟化を起こす場合がありますので、塗膜に熱いものを乗せたりするときは注意してください。
- [廃 棄] ・廃棄する際は押しボタンを押して、中のガスを十分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨ててください。
・やむを得ず中身の塗料を捨てる時は、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般のゴミとして処分してください。

- [取扱い注意]
- ・表示以外の用途や耐熱温度以上の場所には使用しないでください。
 - ・可燃性の有機溶剤を使用しているため、火気のある所や、燃焼中のストーブなどには吹き付けしないでください。
 - ・食器など食品に直接触れるものには塗装しないでください。
 - ・缶を逆さにした状態では使用できません。
 - ・有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
 - ・取り扱い中は必要に応じてマスクや手袋を着用してできるだけ皮膚に触れないようにしてください。
 - ・取り扱い後は手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- [保管上の注意]
- ・子供の手の届かない所に保管してください。
 - ・中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所など錆びやすい所や、直射日光の当たる所、自動車内、暖房器具の周辺等の温度が高くなる所には置かないで冷暗所に正立保管してください。
 - ・開封後はなるべく早期にご使用ください。
- [救急処置]
- ・皮膚に付着した場合は多量の石鹼水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。
 - ・目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
 - ・火災の時には炭酸ガス、泡、または粉末消火器を用いてください。
- ・詳細な内容については、製品ごとの安全データシート(MSDS)をご参照ください。

**オキツモ耐熱塗料
ワンタッチスプレー
マフラー用 銀**

項目	方法		結果
硬 度	引っかき硬度(鉛筆法)	JIS K5600-5-4 による	B
付着性	碁盤目セロテープテスト	JIS K5600-5-6 による	分類 0 (100/100)
耐食性	塩水噴霧試験 24Hr (クロスカット有)	JIS K5600-7-1 による	片側3mm 以内
耐水性	水道水 24Hr浸漬		異状なし
耐衝撃性	デュボン式 1/2inch × 荷重500g × 30cm	JIS K5600-5-3 による	異状なし
耐熱 密着性	550℃/16Hr 加熱後、碁盤目セロテープテスト	JIS K5600-5-6 による	分類 0 (100/100)
耐熱 耐食性	550℃/16Hr 加熱後、 塩水噴霧試験 24Hr (クロスカット有)	JIS K5600-7-1 による	片側3mm 以内
耐熱 耐水性	550℃/16Hr 加熱後、 水道水 24Hr浸漬		異状なし

(1999 年度 JIS 規格による)

<試験片作製条件>

素 材	鉄
前処理	溶剤脱脂
塗装方法	エアゾール
乾燥条件	セッティング5分 → 180℃×20分
膜厚(Dry)	10μ m